



SACS POUBELLE À LIEN CLASSIQUE LIEN COULISSANT

DASRI MOUS - Marque NF 082

30 LITRES EN 20 µm



FS37293
11.02.16
PAGE 1/1
REV. 0

	VALEUR NOMINALE	TOLERANCES	METHODE D'ESSAI
<u>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u>			
☞ Nombre de sacs	25	mini 25	COMPTAGE
☞ ½ Périmètre à l'ouverture (mm)	500	mini 488 (- 2,5 %)	ISO 4592
☞ Longueur utile (mm)	650	mini 634 (- 2,5 %)	ISO 4592
☞ Epaisseur nominale (µm)	20	mini 18,40 (- 8 %)	ISO 4593
☞ Epaisseur ponctuelle (µm)	20	mini 14	ISO 4593
☞ Grammage (g/m²)	18,4	mini 16,93 (- 8 %)	ISO 4591
☞ Couleur	JAUNE		
☞ Opacité (%)	50	mini 60	NF X 30501
☞ Résistance à la chute	6 kg / 30 sacs	0 sac défectueux / 30	NF X 30501
☞ Essai de résistance du système de fermeture	6 kg / 10 sacs	0 sac défectueux / 10	NF EN 13592 NF X 30501 NF 082
☞ Essai de tenue aux déchets humides	6 litres / 5 sacs	0 sac défectueux / 5	NF X 30501
☞ Marquage/impression	Exigences NF	Conforme	NF X 30501 NF 082
<u>CARACTERISTIQUES MECANIQUES</u>			
☞ Force de rupture sens extrusion (daN)	0,75	mini 0,70 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Force de rupture sens transversal (daN)	0,65	mini 0,60 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Allongement de rupture sens extrusion (%)	300	mini 270 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Allongement de rupture sens transversal (%)	500	mini 450 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Force de rupture soudure latérale (daN)	0,40	mini 0,35 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Résistance à la déchirure amorcée (méthode Elmendorf) (cN)			
- Sens extrusion	95	mini 95	ISO 6383-2
- Sens perpendiculaire	280	mini 280	
☞ Résistance du lien (daN)	4	mini 4	NF EN 13592 NF EN ISO 527-3
☞ Résistance à la perforation rapide (Dart-test) (g)	95	mini 85 (- 10 %)	ISO 7765 - 1-2